

試験結果報告書

試験名：骨材のアルカリシリカ反応性試験

試験実施日：令和6年9月

販売業者名：福岡砕石販売株式会社

岡垣営業所：福岡県遠賀郡岡垣町大字三吉1229

TEL 093-482-8223

八幡営業所：北九州市八幡西区大字畑576番地の3

TEL 093-616-9588

製造業者名：永順産業株式会社

工場：福岡県遠賀郡岡垣町大字三吉1229

TEL 093-282-1222



この写しは原本と相違ないことを証明致します

アルカリシリカ反応性試験

年 月 日

福岡県遠賀郡岡垣町大字三吉 1229

永順産業株式会社





070247JP

発行年月日	2024年9月9日
受付年月日	2024年8月28日
受付番号	B2408048

骨材のアルカリシリカ反応性試験結果報告書

永順産業株式会社

御中

(ISO/IEC17025 登録試験所)

麻生商事株式会社
建設コンサルティング部
部長 岩 慎二郎

試験結果を以下に報告します(※は依頼者より提供された情報です)。


試験の名称	骨材のアルカリシリカ反応性試験(化学法)						
件名	品質管理試験						
依頼者	会社名	永順産業株式会社					
	所在地	福岡県遠賀郡岡垣町大字三吉1229					
※ 試料	種類	砕石2005 (安山岩)					
	産地	福岡県遠賀郡岡垣町大字三吉1229					
	採取場所	福岡県遠賀郡岡垣町大字三吉1229					
	採取者	川越 洋輔					
	採取日	2024年8月27日					
試験実施期間	2024年9月5日 ~ 2024年9月6日						
試験方法	JIS A 1145「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)」に従った。 なお、溶解シリカ量は質量法により測定した。						
試験結果	試験項目	測定結果				判定基準	判定
	(mmol/L)	1	2	3	平均	単位:mmol/L	
	アルカリ濃度減少量 (Rc)	68	70	68	69	a) Scが10以上で、Rcが70未満の範囲では、ScがRc未満となる場合は“無害”。 ScがRc以上となる場合は“無害でない”。	a) 無害
溶解シリカ量 (Sc)	24	24	25	24	b) Scが10未満で、Rcが70未満の場合は“無害”。 c) Rcが70以上の場合は判定しない。		
試験場所	麻生商事株式会社 建設コンサルティング部 試験分析課 分析試験室 粉碎室 骨材試験室 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原2648番地 TEL(092)624-1305 FAX(092)624-1308						
試験担当者	技術管理責任者 大淵 雄平 試験担当者 原 匡孝						

注記)本試験結果報告書の取り扱いについて

- 本報告書を第三者に開示する場合は、必ず全文を複製するものとし、一部の複製は行わないで下さい。
- 本報告書の試験結果の一部を当試験所の名称を添付してカタログ等に記載する場合は、事前に文書により当試験所の承認を得るようにして下さい。
- 本報告書の試験結果は、本報告書に記載の依頼者より提供された試料について得られたものです。



試験用試料の搬入写真



アルカリシリカ反応性試験(化学法)の判定図